

FabricAir® Glass 220




FabricAir® Glass 220 is geweven met onbrandbare glasvezels, klasse M0 / A2, waardoor het ideaal is in ruimtes met strikte brandclassificatie-eisen.

Het werktemperatuurbereik gaat van -40°C tot + 200°C [-40°F tot 392°F].

Het materiaal kan niet in de machine worden gewassen.

De stof is verkrijgbaar in 4 standaardkleuren en wordt geleverd met 1 jaar garantie.

| EIGENSCHAPPEN | |
|-----------------|----|
| Non-combustible | Ja |
| Warranty, years | 1 |
| Non-permeable | Ja |

| VERKRIJGBARE STANDAARD KLEUREN | |
|--------------------------------|--|
| 4000 White |  |
| 4001 Blue |  |
| 4002 Gray |  |
| 4004 Black |  |

| VERKRIJGBARE KLEUREN EN PATRONEN | |
|----------------------------------|-----|
| Verven van stof | Nee |
| Kleuren met oppervlakteprint | Nee |
| Naadloze patronen | Nee |
| Kunstwerken | Nee |
| Logo's, afdrukken | Nee |
| Belettering, afdrukken | Nee |

DATA: FabricAir® Glass 220

EIGENSCHAPPEN

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Stoftype: | Glass | |
| Gewicht: | 460 g/m ² | EN ISO 12127:1997 |
| Dikte: | 0,40 mm | EN ISO 5084:1996 |
| Luchtdoorlatendheid: | 0 (+5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995 |
| Sterkte - Schering: | 4276 N | EN ISO 13934-1 |
| Sterkte - Inslag: | 2428 N | EN ISO 13934-1 |
| Krimp: | 0,5% Max. | EN ISO 5077 |
| Warmtebestendigheid - continu: | van -40°C tot +200°C | |
| Warmtebestendigheid - verzachting: | +240°C | |

CODE NALEIVING

| | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Reaction to fire (France): | M0 | NFP 92:507 |
| Reaction to fire (Republic of China): | A2-s1,d0,t1 | GB 8624 |
| Reaction to fire (Canada): | Ja | ULC s102.2 |

Disclaimer

FabricAir® is van mening dat alle gegevens, verklaringen, technische informatie, enz., vermeld in dit technische gegevensblad met betrekking tot het product en het gebruik van het product nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Het product wordt echter alleen gedekt door de garanties of garantie van FabricAir® als het uiteindelijke gebruik van het product schriftelijk is goedgekeurd door FabricAir®. Geen enkele vertegenwoordiger is bevoegd om het uiteindelijke gebruik van het product namens FabricAir® goed te keuren.

